

# Hempadur Speed-Dry ZP 650

## Características do produto

### Descrição

Hempadur Speed-Dry ZP 650 é um produto epoxídico de dois componentes, curado com aduto de poliamina, aplicável em alta espessura e com secagem rápida. Contém óxido de ferro micáceo e fosfato de zinco para uma melhor proteção anticorrosiva.

### Utilização recomendada

Hempadur Speed-Dry ZP 650 destina-se a proteção de todo o tipo de estruturas em aço onde se pretenda uma secagem rápida para manuseio e um curto intervalo de recobrimento.

Como primário em estruturas expostas a ambientes corrosivos de moderados a severos.

Como intermediário ou acabamento em sistemas epoxídicos expostos a ambientes corrosivos de moderados a severos.

Pode ser especificado quando se pretenda um intervalo de recobrimento prolongado.

### Temperatura de serviço:

- Máximo, apenas exposição a seco: 120°C [248°F].

### Certificados / Aprovações

- Certificado ACQPA 27192

## Segurança do produto

**Ponto de inflamação** 32°C [90°F]

### Teor de COV na mistura

Legislação	Valor
UE	319 g/L [2,66 lb/gal US]
EUA (revestimentos)	319 g/L [2,66 lb/gal US]
EUA (regulatório)	319 g/L [2,66 lb/gal US]
China	319 g/L [2,66 lb/gal US]

De acordo com a legislação específica, consulte as informações detalhadas nas Notas Explicativas que se encontram no website da Hempel, [hempel.com](http://hempel.com), ou no website da sua Hempel local.

### Manuseamento

Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens e seguir a regulamentação local e nacional relativa a segurança. Consultar sempre a(s) Ficha(s) de segurança da Hempel relativa a este produto, juntamente com a Ficha técnica do produto.

Destinado exclusivamente ao uso profissional.

## Dados do produto

### Código do produto

17650

### Componentes do produto

Base 17659

Agente de cura 97100

### Cor de catálogo / código

Cinza 17720 \*

### Brilho

Fosco

### Volume de sólidos

66 ± 2%

### Gravidade específica

1,5 kg/L [13 lb/gal US]

### Espessura seca de filme de referência

120 micron [4,7 mils]

# Hempadur Speed-Dry ZP 650

## Preparação de superfície

### Limpeza

- Remova óleos, gorduras e outros contaminantes com um detergente adequado.
- Remova sais, detergentes e outros contaminantes através de limpeza com água doce a alta pressão.
- Todos os danos e contaminações do primário de espera causados pelo armazenamento e fabrico deverão ser cuidadosamente removidos por meios mecânicos ou químicos antes da aplicação final.

### Nova construção:

- Decapagem com abrasivo no mínimo ao grau Sa 2½ (ISO 8501-1) / SP 10 (SSPC).

### Manutenção e reparação

- Decapagem localizada com abrasivo no mínimo ao grau PSa 2 (ISO 8501-2) / SP 6 (SSPC).
- As áreas mais pequenas podem ser limpas através de uma ferramenta elétrica para St 2, desde que a superfície esteja rugosa e não polida.
- Decapagem com água doce a alta pressão (cuidada) até um mínimo de Wa 2 (ISO 8501-4).
- Grau de flor de ferrugem máximo de M (ISO 8501-4).
- Remova poeiras, abrasivos e materiais soltos.

### Rugosidade

- Perfil de rugosidade angular Médio (G) (ISO 8503-2).

Consulte as Orientações de preparação de superfície da Hempel para obter mais informações.

## Aplicação

### Relação de mistura

Base 17659 : Agente de cura 97100  
(4 : 1 por volume)

Mexa bem antes de utilizar.

### Diluyente

Hempel's Thinner 08450  
Hempel's Thinner 08630

### Agente de limpeza

Hempel's Tool Cleaner 99610  
Hempel's Thinner 08450

### Vida útil da mistura

<b>Temperatura do produto</b>	<b>20°C</b> [68°F]
Vida útil da mistura	2½ horas

### Método de aplicação

Ferramenta	Vol. Máx de diluição	Parâmetros de aplicação
Pistola airless	5%	Pressão no bico: 150 bar [2200 psi] Orifício do bocal: 0.019-0.021"
Trincha	5%	Não é aplicável.
Rolo	5%	Não é aplicável.

Se a aplicação for efetuada com rolo/trincha, serão necessárias mais demãos para obter a espessura de filme seco recomendada. Os dados de pulverização são indicativos e sujeitos a ajuste. A pressão destina-se a uma temperatura do material de 20°C [68°F].

### Espessura da película

Intervalo de especificação	Baixo	Alto	Recomendado
Espessura de película seca	75 micron [3,0 mils]	200 micron [7,9 mils]	120 micron [4,7 mils]
Espessura da película húmida	110 micron [4,3 mils]	300 micron [12 mils]	175 micron [6,9 mils]
Rendimento teórico	8,8 m²/L [360 sq ft/gal US]	3,3 m²/L [130 sq ft/gal US]	5,5 m²/L [220 sq ft/gal US]

O produto pode ser especificado numa espessura da película diferente da indicada, dependendo da área de utilização ou finalidade. Isto alterará a taxa de dispersão e o tempo de secagem e cura, bem como o intervalo de recobrimento. Para obter um melhor desempenho, evite uma espessura excessiva da película.

# Hempadur Speed-Dry ZP 650

## Condições de aplicação

- De forma a evitar a condensação, aplique numa superfície seca e limpa a uma temperatura superior a 3°C [5°F] acima do ponto de orvalho.
- A temperatura da superfície deve ser superior a -10°C [14°F] durante a aplicação e a cura.
- A temperatura do produto deve ser superior a 15°C [59°F] durante a aplicação.

## Secagem e recobrimento

### Compatibilidade do produto

- Demão anterior: Não tem ou de acordo com a especificação da Hempel.
- Demão subsequente: De acordo com a especificação da Hempel.

### Tempo de secagem

Temperatura da superfície		20°C	10°C
		[68°F]	[50°F]
Secagem superficial	min.	20	20
Seco em profundidade	min.	60	-
Cura completa	dias	7	-

Determinado para espessura de película seca de 120 micrones [4.7 mils] em condições padrão; consulte as Notas explicativas da Hempel para obter informações detalhadas.

### Recobrimento

A especificação da Hempel prevalece sobre quaisquer diretrizes indicadas na tabela de recobrimento.

Nome da qualidade		-10°C	0°C	20°C
		[14°F]	[32°F]	[68°F]
Atmosférico médio				
Hempadur Speed-Dry ZP 650	Mín.	7 h.	3½ h.	45 min.
	Máx.	Ext.*	Ext.	Ext.
Hempathane HS 55610	Mín.	7 h.	3½ h.	45 min.
	Máx.	Ext.*	Ext.	Ext.

Os tempos de recobrimento são indicativos para produtos da mesma química genérica. Consulte a especificação da Hempel para mais informações.

## Condições de secagem

- Para obter o tempo de secagem mencionado, é importante manter uma ventilação suficiente durante a aplicação, a secagem e a cura.

## Observações do recobrimento

- Se o intervalo máximo de revestimento for excedido, deverá ser criada uma certa rugosidade na superfície para assegurar a adesão entre camadas.
- A superfície deve apresentar-se limpa antes do recobrimento.
- Os epoxis têm uma tendência inerente para a deterioração da camada superior no caso de exposição exterior. Tal não influenciará o desempenho do revestimento.
- A especificação da Hempel prevalece sobre quaisquer recomendações apresentadas nas Informações Técnicas dos produtos.

## Armazenamento

### Prazo de validade

Temperatura ambiente	25°C
	[77°F]
Base	36 meses
Agente de cura	24 meses

Prazo de validade a partir da data de produção, quando armazenado em recipientes originais e não abertos. Como tal, a qualidade do produto deve ser novamente inspecionada. O armazenamento a elevadas temperaturas pode reduzir o prazo de validade. Para obter aconselhamento, consulte a Hempel.

## Pegada de Carbono

Espessura de película seca	1 µm	1 mil
GWP (Global Warming Potential)	8,6 g CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup>	0,045 lb CO <sub>2</sub> e/ft <sup>2</sup>

A pegada de carbono é para 1 metro quadrado/pé quadrado de superfície com uma espessura de película seca de um 1 micrón/mil

# Hempadur Speed-Dry ZP 650

No âmbito incluem-se matérias primas, o transporte de entrada até à fábrica da Hempel, os processos de fabricação na Hempel e qualquer composto orgânico volátil emitido durante e depois da aplicação do produto.

Calcula-se a partir da tonalidade padrão definida na ficha técnica. Os valores podem variar de acordo com a tonalidade.

## Documentos adicionais

Pode consultar mais informações no site da Hempel, em <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> ou no site da sua Hempel local:

- Notas explicativas da informação técnica do produto.
- Métodos de aplicação.
- Diretrizes Gerais de Aplicação
- Classificação AFNOR NFT 36.005 Família I Classe 6b1, 7b1

Esta Ficha Técnica de Produto ("FTP") diz respeito ao produto fornecido ("Produto") e está sujeita a atualizações periódicas. Assim, o comprador/aplicador deve ter em consideração a FTP fornecida juntamente com o respetivo lote de Produto (e não uma versão anterior). Adicionalmente à FTP, o comprador/aplicador poderá receber a totalidade ou parte das seguintes especificações, pareceres e/ou diretrizes conforme listado abaixo ou conforme disponível no site da Hempel, na secção "Produtos" em [www.hempel.com](http://www.hempel.com) (os "Documentos Adicionais"):

N.º	Descrição do documento	Local/comentários
1.	Parecer técnico	Aconselhamento específico único prestado mediante pedido para projetos específicos
2.	Especificação	Apenas emitido para projetos específicos
3.	FTP	Este documento
4.	Notas explicativas da FTP	Disponíveis em <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a> e contém informações relevantes sobre os parâmetros de teste do Produto
5.	Instruções de aplicação	Quando disponíveis, em <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>
6.	Diretrizes técnicas genéricas (por ex., sobre a aplicação)	Quando disponíveis, em <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>

Em caso de conflito de informações entre a FTP e os Documentos Adicionais, a ordem de prioridade das informações deverá ser a ordem estabelecida no quadro acima. Nessa situação, deverá também contactar o seu representante da Hempel para obter mais esclarecimentos. Adicionalmente, o comprador/aplicador deverá ter em plena consideração a Ficha de Dados de Segurança ("FDS") fornecida com cada Produto e que pode igualmente ser descarregada em [www.hempel.com](http://www.hempel.com).

A Hempel não será responsável por defeitos resultantes de uma aplicação do Produto que não tenha sido realizada em total conformidade com as recomendações e os requisitos estabelecidos na FTP e nos Documentos Adicionais. As informações e os termos desta declaração aplicam-se a esta FTP, aos Documentos Adicionais e a quaisquer outros documentos fornecidos pela Hempel relacionadas com o Produto. Adicionalmente, o Produto é fornecido e toda a assistência técnica é prestada em conformidade com as Condições Gerais de Venda, Entrega e Serviço da Hempel, salvo expressa e diferentemente acordado por escrito.